Общество с ограниченной ответственностью
Инновационно-производственная компания

П Р А Г М А

ИНН 2204068265, ОГРН 1132204008419
р/с 40702810702000002180, БИК 040173604
659300, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Эдуарда Гейдека, 1, к.109

тел. (3854) 306721(ф), 36718, 306712

Сайт: www.PragmaAB.RU; Эл. почта: Pragma2008@Mail.RU; PragmaAB@Ya.RU

# Грунтовка «Билюкс» АК-021 антикоррозионная

Представляет собой суспензию антикоррозионных пигментов и наполнителей в высококачественном плёнкообразователе на основе акриловой смолы. Базовые цвета красно-коричневый и серый, возможен подбор цвета. Основания под окраску: минеральные (бетон, кирпич, камень, штукатурка), металлические, деревянные.

## Область применения

- Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей;
- Для покрытия трубопроводов, мостов, кровель, металлоконструкций, гаражей, оборудования, подвижного состава на железной дороге, подводных частей судов и т.д.;
- В качестве самостоятельного покрытия или в качестве основы для последующего окрашивания алкидными и прочими красками, кроме масляных.

## Преимущества

- Температурный диапазон нанесения от -25 до +30 град Цельсия;
- Стойкость к воздействию агрессивных жидкостей (растворов кислот, солей, щелочей);
- Препятствует гниению дерева;
- Высокая адгезия к металлу, бетону, камню, дереву;
- Не образует при хранении на поверхности «корку»;

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
| Время высыхания до степени 3, час, не более | 3 |
| Адгезия плёнки по ГОСТ 15140-78, балл, не более | 1 |
| Адгезия на отрыв по ГОСТ 32299-2013, МПа, среднее | 7,83 |
| Вязкость по ВЗ-4, сек. | 25...80 |
| Стойкость плёнки к воздействию воды, час, не менее | 24 |
| Расход грунтовки по металлу в один слой, г/м$^2$ | 80...100 |

## Подготовка основания

Новые или ранее окрашенные металлические поверхности отшлифовать, удалить пыль и остатки непрочно держащегося покрытия и ржавчины, окалины, грязи, масел и др. видов загрязнений, обезжирить.

## Метод нанесения и расход

Грунтовка «Билюкс» АК-021 антикоррозионная наносится на поверхность кистью, пневматическим и безвоздушным распылением, струйным обливом, окунанием. При необходимости грунтовку разбавляют до рабочей вязкости этилацетатом, растворителем 646 или ацетоном.

Расход на 1 слой:

- по бетону – 160 г/м$^2$
- по металлу – 80...100 г/м$^2$

## Очистка инструментов

После использования «Билюкс» АК-021 всё оборудование и инструменты должны быть очищены с помощью растворителя и протёрты ветошью.

## Меры предосторожности

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнём и производить сварочные работы. Материал может вызвать раздражение кожи. Выполняйте основные требования промышленной гигиены, используйте защитные перчатки, очки, защитную одежду. После окончания работ и перед приёмом пищи переоденьтесь и вымойте руки с мылом. Для защиты кожи используйте защитные кремы. При попадании на слизистую оболочку или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

## Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому остатки краски не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

## Условия хранения

Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре в сухом месте, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать, беречь от огня.

## Упаковка

Грунтовка «Билюкс» АК-021 антикоррозионная поставляется в таре по желанию заказчика.