

	ФКУ УПРДОР «Алтай» Испытательная лаборатория Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105 тел. 8-(385-2)-46-63-54			
	ПРОТОКОЛ Испытания ремонтного состава тиксотропного типа		РС	/
			стр. 1	из 1

Отбор проб и испытания проведены по ГОСТ 31356, ГОСТ 10180, ГОСТ 12730, ГОСТ 10060

Наименование и адрес заказчика				
Наименование и адрес потребителя				
Наименование и адрес изготовителя	ООО "Прагма" г. Барнаул, ул. Интернациональная 304			
Место отбора	Предоставленная проба			
Наименование ремонтного состава	Битрон* 15 SFR			
Дата отбора	13.02.2023	Дата поступления	13.02.2023	Дата испытания
				15.02 - 13.04.2023

Результаты испытания

1. Предел прочности при сжатии, через 24 часа.	37,8	Мпа
2. Предел прочности на растяжение при изгибе, через 24 часа.	8,5	Мпа
3. Предел прочности при сжатии, через 28 суток.	61,4	Мпа
4. Предел прочности на растяжение при изгибе, через 28 суток.	12,2	Мпа
5. Прочность сцепления с поверхностью бетона, через 24 часа.	1,3	Мпа
6. Прочность сцепления с поверхностью бетона, через 28 суток.	2,4	Мпа
7. Водонепроницаемость	W 20	
8. Морозостойкость	F ₁ 400	

Настоящий протокол относится только к образцам, подвергнутым испытанию

Запрещается частичная перепечатка протокола без согласования с испытательной лабораторией

Закключение:	Данный ремонтный состав может быть рекомендован для ремонта искусственных сооружений на дорогах общего пользования
---------------------	--

Примечание: Данная проба предоставлена ООО "Прагма"

Испытание провел

Начальник ОКК

Казанцев А.С.

подпись

должность

(Ф.И.О.)

Руководитель лаборатории

Начальник ОКК

Казанцев А.С.

подпись

должность

(Ф.И.О.)